



DEMACOL
Distribuidora de Materiales

FICHA TÉCNICA

BOQUILLA

PEGANTEX

VENTAJAS

- Fácil de aplicar y secado rápido.
- Versátil y disponible en varios colores con alta durabilidad.
- Baja absorción de agua.
- Ideal para zonas de alto tránsito.
- Alta resistencia y facilidad de limpieza.
- Asegura una unión duradera entre las baldosas.



USOS

- Sellado y relleno de juntas en pisos y paredes con cerámicos o porcelánicos.
- Aplicable en interiores y exteriores.
- Ideal para proyectos residenciales, comerciales e industriales.
- Recomendado en zonas con alta humedad como baños, cocinas y fachadas.
- Permite adecuar el color de la boquilla por su baja absorción de agua.

Boquilla Pegantex es una mezcla de cemento arena con contenidos polímeros, modificado con látex y aditivos especiales que mejoran la adherencia, la resistencia y la impermeabilidad en juntas de revestimientos cerámicos y porcelánicos, evitando filtraciones y la aparición de hongos o moho

ACONDICIONAMIENTO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie debe estar libre de polvo, grasa, aceites o pinturas.
- Debe ser plana y nivelada.
- Humedecer ligeramente las juntas antes de aplicar, evitando excesos de agua

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

- Mezclar 2 partes de PORCELANTEX con 0.5 partes de agua.
- Mezclar bien hasta obtener una pasta cremosa y libre de grumos.
- Reposar la mezcla por 10 minutos y agitar nuevamente antes de usar.
- No añadir más agua una vez iniciada la aplicación.



DEMACOL

Distribuidora de Materiales

FICHA TÉCNICA

BOQUILLA

PEGANTEX

APLICACIÓN



- Rellenar las juntas con lana de goma o espátula flexible, presionando para asegurar el completo llenado.
- Retirar el exceso con la misma lana en diagonal a las juntas.
- Limpiar la superficie con esponja húmeda antes del secado completo.
- Evitar el tránsito o contacto con agua al menos durante 24 horas.

- Realiza el emboquillado con BOQUILLA PEGANTEX según el color y ancho adecuado para las juntas.
- El producto puede ser adaptado en varios colores como blanco, gris, beige, negro, azul, ocre, tabaco y verde, lo que permite una personalización para adecuarse al diseño de la instalación.

RENDIMIENTO

- Depende del ancho y profundidad de la junta, así como del formato de la baldosa.
- El producto es utilizado para el relleno de juntas de baldosas con un tamaño de entre 3 mm a 6 mm.
- Secado inicial: 8 a 10 horas.
- Adherencia completa: Se obtiene en 4 a 10 días.

RENDIMIENTO APROXIMADO

FORMATO	ANCHO DE JUNTA 1MM	ANCHO DE 3 MM
20 X 20	0.30	0.5
30X30 - 33X33	0.11	0.33
30 X 60	0.10	0.30
40 X 40 Y MAYORES	0.08	0.25



DEMACOL

Distribuidora de Materiales

FICHA TÉCNICA

BOQUILLA

PEGANTEX

DATOS DEL PRODUCTO

ALMACENAMIENTO

- Mantenga el producto en un ambiente fresco y seco, el producto tiene una duración de aproximadamente 12 meses, de almacenamiento a 25°C.

Especificaciones técnicas

CARACTERÍSTICAS EN ESTADO FRESCO

Consistencia	Cremosa
Densidad aparente en polvo	1.7 (g/ml)
Relación del pegante /Agua:	(2/0.5)
pH	11
Tiempo de secado y ajuste:	40 min
Tiempo de secado completo	24h
Trafico ligero	7 horas
Disolvente	Agua
Relación de agua por presentación	Por un bulto de kilo de boquilla en bolsa agregar aprox 0.25 Lt

Presentaciones

- Bolsa
2 Kilos/ 1 Kilo
- Caja
2 Kilos



prodeconydemacol.com

Prodecon y Demacol

[prodeconydemacol_03](https://www.instagram.com/prodeconydemacol_03)

[demacolyprodecon](https://www.tiktok.com/@demacolyprodecon)

facturacion_ventas_prodecon@hotmail.com

3102778062

Empresa Carrera 86 A #50 A 15 sur



DEMACOL
Distribuidora de Materiales

FICHA TÉCNICA

BOQUILLA

PEGANTEX

PREVENCIÓN Y SEGURIDAD



PREVENCIÓN

- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- Utilice tapabocas al momento de aplicar, gafas protectoras, mascara con filtro protector contra polvos certificado por NIOSH .
- No respire el polvo que genera el producto y evite consumir alimentos mientras manipula.
- En caso de salpicadura del producto en los ojos aplique agua durante unos minutos, consulte con un médico de preferencia para mirar las contraindicaciones con la piel, si presenta irritaciones , lave la superficie con abundante agua y jabón común.
- No excederse del porcentaje establecido de disolución.
- No lavarse antes de 15 días de la aplicación y no aplicar detergentes solo jabones

SEGURIDAD

- Elementos de protección personal se recomiendan para su manipulación son guantas de caucho, gafas de seguridad, protección respiratoria
- Se recomienda aplicar en un lugar con buena ventilación, utilizando guantes.



INFORMACION LEGAL

Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario.