



DEMACOL
Distribuidora de Materiales

FICHA TÉCNICA

COLBON

PEGANTES Y ADHESIVOS

VENTAJAS

- Gran adherencia y secado rápido.
- Fórmula no tóxica. y segura.
- Producto listo para usar, sin necesidad de mezclas adicionales.



USOS

Es ideal para la industria de muebles y trabajos en madera. Adhesivo de alta penetración, diseñado específicamente para madera.

COLBON DE MADERA DEMACOL es un adhesivo acuoso basado en resina sintética de PVA, recomendado para la industria de carpintería, en aplicaciones como ensamble de madera, espigos y usos generales.

ACONDICIONAMIENTO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Antes de aplicar el producto es necesario revisar la superficie a trabajar de tal manera que este seca, libre de polvo, mugre, pintura suelta, grasa y todo material extraño.



DEMACOL

Distribuidora de Materiales

FICHA TÉCNICA

COLBON

PEGANTES Y ADHESIVOS

APLICACIÓN



PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

- Producto listo para aplicar por lo que no se debe mezclar con otros productos. Aplique con rodillo, disco o manual.

Antes de aplicar, asegúrese de que la superficie esté seca, limpia y libre de impurezas. El producto viene listo para usar y no debe mezclarse. Puede aplicarse con rodillo, disco o manualmente en un área bien ventilada, utilizando protección adecuada. La limpieza se realiza con agua, preferiblemente a 40°C.

ALMACENAMIENTO

- Guardar en un lugar fresco, a temperatura ambiente.
- Mantener alejado de fuentes de calor.
- Asegurar que el recipiente permanezca bien tapado cuando no se utilice.
- Tiene una vida útil de 12 meses.



DEMACOL

Distribuidora de Materiales

FICHA TÉCNICA

COLBON

PEGANTES Y ADHESIVOS

DATOS DEL PRODUCTO

Especificaciones técnicas

- La aplicación da un excelente acabado dependiendo de la buena preparación de la superficie.
- Bajo contenido de compuestos orgánicos.
- Antibacterial.
- Resistencia a la abrasión.
- Alto rendimiento.

El rendimiento de la pintura debe tener en cuenta el estado de la superficie.

PROPIEDADES	RENDIMIENTO POR GALON	UNIDAD
Apariencia	Cuerpo cremoso con buena fluidez y sin presencia de sedimento duro	
Viscosidad	125-130	KU
Densidad	5.6+/- 0.3	Kg/Gal
Poder Cubriente	97 mínimo	%
Finura de Dispersión	4-5 mínimo	Hegman
Residuos Sólidos	55+/- 2	% (p/p)
Brillo	10 máximo	Unidades
Diferencia de color	0.5	%
pH	8.8-5	Unidades
Resistencia a la abrasión en húmedo	50 mínimo	Ciclos
lavabilidad	60 mínimo	%

Presentaciones

- Tambor de 55gl.
- Cuñete compuesto de 5 galones.
- Balde compuesto 2.5
- Galón.
- Cuarto



prodeconydemacol.com

Prodecon y Demacol

[prodeconydemacol_03](https://www.instagram.com/prodeconydemacol_03)

[demacolyprodecon](https://www.tiktok.com/@demacolyprodecon)

facturacion_ventas_prodecon@hotmail.com
3136284216- 3209990744-3508428428-3505111779
Empresa Carrera 86 A #50 A 15 sur



DEMACOL
Distribuidora de Materiales

FICHA TÉCNICA

COLBON

PEGANTES Y ADHESIVOS

PREVENCIÓN Y SEGURIDAD



PREVENCIÓN

- Mantenga fuera del alcance de los niños, utilice tapabocas al momento de lijar, gafas protectoras, mascarara con filtro protector contra polvos certificado por NIOSH.
- No respire el polvo que genera el producto y evite consumir alimentos mientras manipula.
- En caso de salpicadura del producto en los ojos aplique agua durante unos minutos, consulte con un médico de preferencia para mirar las contraindicaciones con la piel, si presenta irritaciones, lave la superficie con abundante agua y jabón común.
- No mezclar con otros productos, no diluir con disolventes ni aceites.
- No excederse del porcentaje establecido de disolución.

SEGURIDAD

- Elementos de protección personal se recomiendan para su manipulación son guantes de caucho, gafas de seguridad, protección respiratoria
- Se recomienda aplicar en un lugar con buena ventilación, utilizando guantes.



1. NFPA: Peligro para la salud: La exposición podría causar irritación.
2. NFPA: Peligro de incendio: No tiene materiales inflamables.
3. NFPA: Reactividad: Estable no es reactivo con el agua

INFORMACION LEGAL

Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario.

prodeconydemacol.com

Prodecon y Demacol

[prodeconydemacol_03](https://www.instagram.com/prodeconydemacol_03)

[demacolprodecon](https://www.tiktok.com/@demacolprodecon)

facturacion_ventas_prodecon@hotmail.com
3136284216- 3209990744-3508428428-3505111779
Empresa Carrera 86 A #50 A 15 sur