




PINTURAS TITO PABON Y CIA. S EN C.  
D-DES-012 (V\_04)  
FICHA TÉCNICA  
VINILO FINO TIPO 1 BLANCO/COLORES



Identificación Rombo NFPA 704:

**Color Azul:** Peligro para la salud, **Calificación : 1**  
**Color Rojo:** Peligro de Inflamabilidad, **Calificación: 0**  
**Color Amarillo:** Peligro de Inestabilidad, **Calificación: 0**  
**Peligros especiales:** N/A

---

## 1. DESCRIPCIÓN

El Vinilo Fino Tipo 1 blanco y color es un producto a base de dispersión acuosa estable de un homopolímero o de un copolímero vinil acrílico con acabado mate y terso, diluyible en agua, rendidor y buen secado.

Diluyible en agua, rendidor y buen secado.

*Pintura base agua, tipo emulsión, de uso arquitectónico.*

*Cumple con la resolución 1154 del 22 de junio de 2016*

**Contenido de VOC**

- *Vinilo fino Tipo 1 blanco ≤35g/L*
- *Vinilo fino tipo 1 color ≤30 g/L*

*Acorde Norma SCAQMD Rule 1113 – Método EPA 24*

Contenido de metales pesados Cr,Cd,Hg,Pb,As ≤ 20 ppm

---

## 2. PROPIEDADES

- ✓ Diluyible con agua.
- ✓ Alto poder cubriente
- ✓ Producto económico.
- ✓ Proporciona acabado mate.
- ✓ Buen secado y adherencia.
- ✓ Buen contenido de sólidos.
- ✓ Bajo salpique.
- ✓ Uso interior y exterior cubierto.



## PINTURAS TITO PABON Y CIA. S EN C.

D-DES-012 (V\_04)

### FICHA TÉCNICA

#### VINILO FINO TIPO 1 BLANCO/COLORES

- ✓ Bajo olor.
- ✓ Contenido de VOC Vinilo fino Tipo 1 blanco ≤35g/L y Vinilo fino tipo 1 color ≤30 g/L

---

### 3. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Cumple con criterios de calidad establecidos por pinturas tito Pabón, El Vinilo fino tipo 1 blanco y color cumple con los siguientes parámetros de calidad

Parámetro de Calidad	Especificación Técnica	Instructivo
Brillo Especular 60° y 85°	< 10 mate	NTC 592-1
Viscosidad	Mínimo 130 KU	NTC 559 (ASTM D562)
Determinación del Poder de Cubrimiento	Blanco y base pastel ≥96% Colores Amarillo Rojo y mandarino ≥ 70 % Magenta Colores intensos ≥ 86%	NTC 4974
Contenido de Sólidos en volumen	≥ 35%	NTC 1786 (ASTM D2697)
pH	8.5 – 9.5	N/A
Grado de Entizamiento	No Presenta	NTC 1457-6
Remoción de manchas (Lavabilidad)	≥ 80%	NTC 799
Resistencia a la Abrasión húmeda	≥ 400 Ciclos	NTC 966 (ASTM D2486)
Determinación de los tiempos de secamiento	≤ 4 Horas	NTC 598 (ASTM D1640)
Finura de dispersión	4 +	NTC 557 (ASTM D1210)
Densidad	5.2 – 5.6 kg/galón	N/A
Determinación del efecto de la	No presenta cambios notorios	



## PINTURAS TITO PABON Y CIA. S EN C.

D-DES-012 (V\_04)

### FICHA TÉCNICA

#### VINILO FINO TIPO 1 BLANCO/COLORES

sustancias químicas domésticas		NTC 1114 (ASTM D1308)
Estabilidad Acelerada	No debe presentar cambios (grumos, gel)	NTC 6108
Solvente	Agua	N/A
Contenido de VOC	<i>Vinilo fino Tipo 1 blanco ≤35g/L Vinilo fino tipo 1 color ≤30 g/L</i>	Según norma SCAQMD, Rule 1113. Método EPA 24
Fecha de vencimiento	<i>24 meses posterior a la fecha de fabricación</i>	N/A

---

#### 4. USOS

El Vinilo Fino Tipo 1 es ideal para decorar y proteger superficies interiores y exteriores cubierto como: estuco, cemento, concreto, yeso y madera.

---

#### 5. PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

La superficie debe estar seca, libre de polvo, mugre, grasa y pinturas deterioradas. Antes de pintar resane con cemento y arena las grietas y otros defectos que puedan afectar el acabado. Los acabados deteriorados como cales, carburos y humedades se deben eliminar completamente.

Sobre las superficies muy alcalinas (en pH>10) es recomendable neutralizar con una solución de hipoclorito de sodio al 3% en agua, dejar actuar 10 minutos, frotar con cepillo de cerdas duras, enjuagar con abundante agua y dejar secar.

Las superficies en buen estado se deben limpiar con una escoba en seco retirando residuos ligeros.

---

#### 6. PREPARACIÓN Y DILUCIÓN



**PINTURAS TITO PABON Y CIA. S EN C.**  
**D-DES-012 (V\_04)**  
**FICHA TÉCNICA**  
**VINILO FINO TIPO 1 BLANCO/COLORES**

Agite muy bien el producto con una espátula limpia hasta lograr uniformidad completa. Diluya únicamente la cantidad a aplicar de acuerdo a los siguientes parámetros:

Dilución para acabado con:	Preparación		Nº de manos	Tiempo de secado
	Vinilo Fino Tipo 1 blanco y Colores	Agua		
<b>Brocha o Rodillo</b>	1 Galón	1° Mano: 10% -15% 2° Mano: 5% - 10%	Mínimo 2 Manos	Deje transcurrir 1 hora de secado para aplicar la segunda mano. <b>Condiciones ambientales:</b> 25°C y 60% de humedad relativa.
<b>Pistola Convencional</b>	1 Galón	20% - 25%		
<b>Pistola Airless</b>	1 Galón	7% - 10%		

**Nota:** Despues de uso lave los equipos de aplicación con agua sin dejar secar la pintura. Tener en cuenta en el lavado de los equipos de aplicación el uso responsable del agua.

---

## 7. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Los recipientes deben estar perfectamente cerrados, con el fin de evitar evaporaciones. Dejar reposar el envase preferiblemente sobre una plataforma de madera. Almacenar bajo techo a temperatura entre 4°C y 35°C por periodo no superior a 24 meses.

---

## 8. RENDIMIENTO

Rendimientos Aproximados:
---------------------------



PINTURAS TITO PABON Y CIA. S EN C.

D-DES-012 (V\_04)

FICHA TÉCNICA

## VINILO FINO TIPO 1 BLANCO/COLORES

En obra nueva sobre revoque	8 a 10 m <sup>2</sup> por galón a una mano
En repinte sobre color diferente	20 a 25 m <sup>2</sup> por galón a una mano.
En repinte sobre color igual o similar	30 a 35 m <sup>2</sup> por galón a una mano.

Nota: Para el cálculo de rendimiento práctico se deben tener en cuenta las pérdidas de la pintura durante la mezcla y aplicación.

---

## 9. SEGURIDAD

Evite todo contacto con la piel o los ojos usando equipos de seguridad adecuados, se recomienda asegurar una ventilación apropiada al aplicar el producto, Mantenga fuera del alcance de los niños. En caso de salpicadura del producto en los ojos, lavar con agua corriente mínimo por 15 minutos. En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua y jabón de tocador, en caso de ingestión no administrar ninguna sustancia, no inducir al vómito y buscar asesoría médica. En caso de escape o derrame recoja el material en recipientes para evitar la contaminación en fuentes de agua o alcantarillados. Los envases vacíos deben ser reciclados.

---

## 10. PRESENTACIÓN

Presentación Vinilo fino tipo 1 blanco y color	
Tambor	189.25 Litros
Cuñete	18.925 Litros
Balde	9.462 Litros
Galón	3.785 Litros
Cuarto	0.946 Litros

*El no seguir las instrucciones de aplicación exime a pinturas tito Pabón de todas las responsabilidades sobre el producto en condiciones de almacenamiento y aplicación recomendadas, debe conservar su calidad de acuerdo con las especificaciones técnicas estipuladas y cumplir con los objetivos para los cuales fue elaborado.*

**Estas especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.**

**Producto Fabricado en Colombia por PINTURAS TITO PABON & CIA S EN C.**



## PINTURAS TITO PABON Y CIA. S EN C.

D-DES-012 (V\_04)

### FICHA TÉCNICA

#### VINILO FINO TIPO 1 BLANCO/COLORES

Distribuido por PINTURAS TITO PABON & CIA S EN C.

Comercializado por PINTURAS TITO PABON & CIA S EN C.

Vereda La Punta Kilómetro 6 + 200 metros Parque industrial Siberia Etapa 3 autopista  
Medellín, Tenjo Cundinamarca, Colombia

#### Servicio al cliente:

Tel: (571)6606631

Cel: (571) 3102768579

Para mayor información del producto

Hojas De Seguridad consulte:

[www.pinturastitopabon.com](http://www.pinturastitopabon.com) / [info@pinturastitopabon.com](mailto:info@pinturastitopabon.com)

Versión	Fecha	Descripción de modificación	Revisión	Aprobación
03	27/02/2014	Actualización de la información del producto (adición de más ítems y complemento del rombo NFPA 704)	Coordinador I+D+I	Gerencia Administrativa
04	20/05/2018	Actualización de información de la empresa y nuevos ítem de las normas. Inclusión de contenido de metales pesados	Coordinador I+D+I	Gerencia General