



DEMACOL

Distribuidora de Materiales

FICHA TÉCNICA

ESMALTE ANOLOC

DEMACOL

VENTAJAS

- Secado Rápido
- Máxima Adherencia y Cubrimiento
- Resistencia Ambiental
- Terminación Estética Superior
- Versatilidad de Sustratos



USOS

Ideal para acabados metálicos decorativos, protección de madera y metal, mantenimiento de superficies y aplicación en sustratos preparados para alto brillo..

El Esmalte Anoloc DEMACOL es un recubrimiento metálico de alto desempeño, formulado a base de aceites refinados y resinas sintéticas de excelente calidad. Está diseñado para proporcionar un acabado metalizado uniforme, brillante y altamente decorativo. Su avanzada composición permite obtener una película elástica, resistente y de gran nivelación que resalta las superficies con un efecto metálico elegante y de gran impacto visual.

ACONDICIONAMIENTO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Limpiar grasa, polvo y humedad; usar desengrasante y aplicar imprimante anticorrosivo para mejor adherencia y protección.
- Retirar óxido y pintura suelta (lija o cepillo) y aplicar anticorrosivo antes del esmalte.
- **Superficies de madera:** Deben estar secas y lisas; lijar y aplicar sellador para evitar absorción y pérdida de brillo.
- **Superficies pintadas en buen estado:** Lijar suavemente (lija #400) para eliminar brillo y mejorar la adherencia.



DEMACOL

Distribuidora de Materiales

FICHA TÉCNICA

ESMALTE ANOLOC

DEMACOL

APLICACIÓN



PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

- Agite el envase muy bien antes de usar. Los pigmentos metálicos suelen sedimentarse en el fondo; mezcle con una espátula limpia hasta que el color y la apariencia sean totalmente uniformes.
- **Spray:** Diluya entre un 10% y 15% con Thinner para lograr una pulverización fina que favorezca el efecto metalizado.
- **Brocha o Rodillo:** El producto viene listo para usar. Si es necesario, diluya máximo un 5% con Thinner de alta calidad.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

- Aplique capas delgadas y uniformes.
- En aplicación con pistola, mantenga una distancia constante (20-25 cm) y evite sobrecargar la superficie para prevenir chorreaduras que arruinen el efecto estético.

ALMACENAMIENTO

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Lugar fresco, seco y ventilado
- Evitar sol directo y fuentes de calor
- Mantener alejado de chispas y llamas (producto inflamable)
- No fumar en el área
- Envases siempre bien cerrados y limpios
- Almacenar en posición vertical
- No sobreapilar envases

VIDA ÚTIL EN ALMACENAMIENTO

- 12 meses



DEMACOL
Distribuidora de Materiales

FICHA TÉCNICA

ESMALTE ANOLOC

DEMACOL

DATOS DEL PRODUCTO

PARÁMETRO

Tipo de Vehículo

Acabado

Color

Brillo

Peso por Galón

Secado al Tacto

Secado para Repinte

Secado Total (Curado)

Molienda Hegman

Viscosidad Stormer

Solvente de Dilución

ESPECIFICACIÓN / VALOR

Resinas Sintéticas y Aceites Refinados

Metalizado Brillante

Según carta de colores metalizados

Mayor a 70%

3.8 - 4.1 kg/gal

30 - 60 minutos

6 - 8 horas

24 horas

Mínimo 7

85 - 95 KU

Thinner de alta calidad



Presentación

- Galón



DEMACOL

Distribuidora de Materiales

FICHA TÉCNICA

ESMALTE ANOLOC

DEMACOL

PREVENCIÓN Y SEGURIDAD

PREVENCIÓN



- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No ingerir el producto.
- Evitar el contacto con la piel o los ojos.
- Evitar la inhalación de vapores.
- No consumir alimentos mientras manipula el producto.
- Aplicar en un lugar con buena ventilación.
- Mantener alejado de cualquier fuente de calor, ya que el producto puede liberar vapores que podrían entrar en combustión si hay chispa, llamas o cualquier otra fuente de ignición.
- Usar agentes extintores de polvo químico seco.

SEGURIDAD

- Elementos de protección personal se recomiendan para su manipulación son guantas de caucho, gafas de seguridad, Máscara de cartucho para solventes orgánicos.
- Se recomienda aplicar en un lugar con buena ventilación, utilizando guantes.



1. NFPA: Peligro para la salud: Peligroso. El contacto o inhalación prolongada puede causar irritación o mareos.
2. NFPA: Peligro de incendio: Alto. Puede encenderse bajo casi todas las condiciones de temperatura ambiente.
3. NFPA: Reactividad: Estable. No reacciona violentamente con agua o bajo condiciones normales.



INFORMACION LEGAL

Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario.