



DEMACOL

Distribuidora de Materiales

FICHA TÉCNICA

VINILO TIPO 3

VINILO DEMACOL

VENTAJAS

- Terminación mate, suave al tacto y visualmente uniforme.
- Facilidad de Aplicación
- Rápido secado.
- Maximo rendimiento
- Bajo nivel de toxicidad



USOS

Ideal para proteger y decorar superficies porosas como cemento, ladrillo, estuco, yeso y madera. Se recomienda solo para interiores, especialmente en cielos rasos y muros que no estén expuestos a alta humedad o desgaste.

El VINILO DEMACOL Tipo 3 es una pintura base agua con acabado mate, buen cubrimiento y fácil aplicación, que no salpica y ofrece una nivelación uniforme. Está diseñada para interiores, con resistencia media a la abrasión y lavabilidad, ideal para espacios de bajo desgaste.

ACONDICIONAMIENTO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Verifique que la superficie esta seca y libre de polvo, y grasa, elimine todos los acabados deteriorados.
- Se recomienda que antes de pintar resane con cemento los defectos que puedan intervenir en el acabado de final de la pintura. .
- Eliminar totalmente las capas de pintura antigua que presenten desprendimiento o ampollamiento.
- Es conveniente lijar las superficies, incluyendo aquellas que presenten pintura brillante, con el fin de obtener mejor adherencia.
- Resane con estuco (STUCKITT) y lije si es necesario con el fin de obtener mejor resultado.



DEMACOL

Distribuidora de Materiales

FICHA TÉCNICA

VINILO TIPO 3

VINILO DEMACOL

APLICACIÓN



- Es recomendable mezclar el producto con una espátula, raspando paredes y el fondo para conseguir un material completamente uniforme y obtener homogeneidad.
- Se recomienda diluir por cada galón 25-30% de agua
- Aplique 2 manos del producto, dependiendo del color, la porosidad y el tipo de superficie.
- Antes de aplicar se debe mezclar la pintura hasta obtener una completa homogeneidad.
- Puede ser aplicado con brocha o rodillo.

TACTO

30 MIN

DURO

12H

REPINTADO

3-6 DÍAS

RENDIMIENTO

- Se puede aplicar en muros y superficies porosas como cemento, ladrillo, estuco, yeso y madera. Su rendimiento aproximado es de 20 a 30 m² por galón, dependiendo de la superficie.
- Espesor seco recomendado: 1 - 1,2 Mills de espesor película seca.
- Estabilidad en el envase: 12 meses en envase sin abrir a 25 °C en ambiente fresco y sec.
- Numero de capas recomendadas: 2-3
- Tiempo de secado a 25 °C y HR 60%.

ALMACENAMIENTO

- Mantenga el producto en un ambiente fresco y seco, el producto tiene una duración de aproximadamente 12 meses, de almacenamiento a 25°C.
- Para su almacenamiento se debe evitar el contacto con el aire y minimizar la formación de nata

TIPO DE SUPERFICIE	RENDIMIENTO POR GALON
OBRA NUEVA SOBRE REVOQUE	15 - 20M2
REPINTE MISMO COLOR	25 - 35M2
REPINTE DIFERENTE COLOR	20 - 25M2



DEMACOL

Distribuidora de Materiales

FICHA TÉCNICA

VINILO TIPO 3

VINILO DEMACOL

DATOS DEL PRODUCTO

Especificaciones técnicas

- La aplicación da un excelente acabado dependiendo de la buena preparación de la superficie.
- Bajo contenido de compuestos orgánicos.
- Antibacterial.
- Resistencia a la abrasión.
- Alto rendimiento.

El rendimiento de la pintura debe tener en cuenta el estado de la superficie.

PROPIEDADES	RENDIMIENTO POR GALON	UNIDAD
Apariencia	Cuerpo cremoso con buena fluidez y sin presencia de sedimento duro	
Viscosidad	115 - 120	KU
Densidad	5,5	Kg/Gal
Poder Cubriente	97	%
Finura de Dispersión	4 - 5 mínimo	Hegman
Residuos Sólidos	55	% (p/p)
Brillo	10 máximo	Unidades
Diferencia de color	0.5	%
pH	8,5 - 9,0	Unidades

Presentaciones

- Balde
- Cuñete
- Galón
- Cuarto





DEMACOL
Distribuidora de Materiales

FICHA TÉCNICA

VINILO TIPO 3

VINILO DEMACOL

PREVENCION Y SEGURIDAD

PREVENCION



- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- Utilice tapabocas al momento de lijar, gafas protectoras, mascara con filtro protector contra polvos certificado por NIOSH .
- No respire el polvo que genera el producto y evite consumir alimentos mientras manipula.
- En caso de salpicadura del producto en los ojos aplique agua durante unos minutos, consulte con un médico de preferencia para mirar las contraindicaciones con la piel, si presenta irritaciones , lave la superficie con abundante agua y jabón común.
- No mezclar con otros productos, no diluir con disolventes ni aceites
- No excederse del porcentaje establecido de disolución.
- No lavarse antes de 15 días de la aplicación y no aplicar detergentes solo jabones

SEGURIDAD

- Elementos de protección personal se recomiendan para su manipulación son guantas de caucho, gafas de seguridad, protección respiratoria
- Se recomienda aplicar en un lugar con buena ventilación, utilizando guantes.



- 1. NFPA: Peligro para la salud: La exposición podría causar irritación.
- 2. NFPA: Peligro de incendio: No tiene materiales inflamables.
- 3. NFPA: Reactividad: Estable no es reactivo con el agua

INFORMACION LEGAL

Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario.