



DEMACOL
Distribuidora de Materiales

FICHA TÉCNICA

DECOPLUS

VENTAJAS

- Excelente cubrimiento y adherencia.
- Excelente abrasión y la intemperie.
- Rápido secado.
- Buen nivel de lavabilidad.



USOS

Decorar y proteger estructuras, exterior de tuberías y tanques, manufacturas metálicas en general, mampostería y maderas en general, aplicación en interiores y exteriores como acabado final.

El esmalte Tipo Tráfico y Demarcación de Pinturas DEMACOL

El esmalte Decoplus de Pinturas Poseidón es un producto de rápido secamiento, excelente brillo y además presenta una gran flexibilidad, retención de color y durabilidad. Cuenta con una amplia gama de colores.

ACONDICIONAMIENTO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Se debe verificar que toda la superficie está seca,
- limpia y libre de grasa, posteriormente es
- recomendable mezclar el producto.



DEMACOL

Distribuidora de Materiales

FICHA TÉCNICA

DECOPLUS

APLICACIÓN



- Mezclar muy bien la pintura con una espátula raspando la pared y el fondo del envase, hasta conseguir un material completamente uniforme.
- Puede aplicarse con brocha, rodillo o espátula.
- Para aplicar con pistola convencional diluir máximo 1/4 de galón de galón de Thinner por galón de esmalte Decoplus.
- Para aplicar con brocha o rodillo se diluye 1/8 de galón de Thinner en un galón de esmalte Decoplus.
- La vida útil es de 12 meses

RENDIMIENTO

- Los valores dependen de la textura y absorción de la superficie.
- Los tiempos de secamiento del esmalte DECOPLUS varían de acuerdo con la temperatura ambiental y el espesor de la película aplicada.
- A mayor temperatura menor tiempo de secamiento y viceversa.
- A temperaturas menores de 16°C el secamiento se retarda
- A mayor espesor mayor tiempo de secamiento y viceversa.
- Rendimientos prácticos aproximados:

ALMACENAMIENTO

- Este producto puede estar almacenado durante largos periodos y es resistente a diferentes temperaturas, sin que el producto se deteriore, sin embargo, al tener contacto con otros productos puede cambiar sus propiedades.
- El producto debe mantenerse almacenado en un lugar fresco a temperatura ambiente alejado de toda fuente de calor.

TIPO DE SUPERFICIE	RENDIMIENTO POR GALON
OBRA NUEVA SOBRE REVOQUE	10-15 M2
REPINTE MISMO COLOR	20-25 M2
REPINTE DIFERENTE COLOR	15-20 M2



DEMACOL

Distribuidora de Materiales

FICHA TÉCNICA

DECOPLUS

DATOS DEL PRODUCTO

Especificaciones técnicas

- Espesor seco recomendado: 1 - 1,2 Millas de espesor película seca.
- Estabilidad en el envase: 12 meses en envase sin abrir a 25 °C en ambiente fresco y seco
- Número de capas recomendadas: 2-3 (varía según secado)
- Tiempo de secado a 25 °C y HR 60%

CARACTERISTICAS

Color

% de solidos en peso

%de solidos en Volumen

Peso/Galón Kg/Gl

Viscosidad

VALOR ESTANDAR

Blanco

65 +/- 1%

52 - 56 Voc (grs/Lt)

4.60 - 5.60 Kg/Gl

80 - 100 KU

Presentaciones

- | | | |
|----------|-------|--------|
| • Cuñete | 18.92 | Litros |
| • Balde | 9.46 | Litros |
| • Galón | 3.78 | Litros |
| • Cuarto | 0.94 | Litros |





DEMACOL
Distribuidora de Materiales

FICHA TÉCNICA

DECOPLUS

PREVENCION Y SEGURIDAD



PREVENCION

- Mantenga fuera del alcance de los niños, utilice tapabocas al momento de lijar, gafas protectoras, mascara con filtro protector contra polvos certificado por NIOSH
- Evite consumir alimentos mientras manipula la masilla.
- En caso de salpicadura del producto en los ojos aplique agua durante unos minutos, consulte con un médico de preferencia para mirar las contraindicaciones con la piel, si presenta irritaciones, lave la superficie con abundante agua y jabón común.
- No mezclar con otros productos
- Los útiles del pintado deben lavarse con agua después de su uso.
- Aplicar con buena renovación de aire, guardando las normas higiénicas del manejo de pinturas.
- Las salpicaduras deben lavarse de inmediato con agua y jabón. No comer, ni beber, ni fumar durante el manejo y la aplicación. Mantener en lugares frescos y alejados de heladas.

SEGURIDAD

- Son inflamables por lo que se deben mantener las condiciones de seguridad adecuadas evitando los riesgos de incendio y explosión. Los solventes utilizados en la elaboración de las pinturas pueden llegar a ser tóxicos por lo que se deben tomar las precauciones de protección personal, mantener el lugar de trabajo con buena ventilación.



1. NFPA: Peligro para la salud: La exposición podría causar irritación.
2. NFPA: Peligro de incendio: No tiene materiales inflamables.
3. NFPA: Reactividad: Estable no es reactivo con el agua

INFORMACION LEGAL

Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario.