



PROCOMIN S.A.S.

ESPECIFICACIONES TECNICAS CAOLIN PROCOMIN IMPALPABLE

ANALISIS QUIMICO (Por Gravimetría y Complexiometría)

Nombre	Caolín
SiO ₂	58 - 63 %
MgO	1.5 % máx
Al ₂ O ₃	17.0 - 19.5 %
CaO	3.0 % máx
Fe ₂ O ₃	2.5 % máx
% TiO ₂	0.05 %

PROPIEDADES FISICAS

Color	Crema - Amarillo
Blancura Photovolt	65.0 +/- 2
Humedad	3 % máximo
Fineza Hegman (ASTM D - 1210)	4 1/2
Absorción de Aceite G/100	28.00 %
Retención en malla Tyler 200	1,9 +/- 0.3 %
Tamaño medio de partícula	29 micrones
Gravedad Específica	1.8
Solubles en Agua	0.18 %
Abrasividad Valley	2 %
Presentación	Bolsa valvulada de polipropileno laminado – 25 kg

Importante : Los análisis y datos presentados corresponden a un lote de producción normal . Pueden presentarse ligeros variaciones entre producciones diferentes .